



Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл»  
Юридический адрес:  
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1  
Адрес производства:  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-novoil@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-novoil@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

### ПАСПОРТ № 1007

### Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

Код ОКГД2: 19.20.42.121

Номер партии: 1007

Дата изготовления: 01.03.2021

Размер партии (масса): 300,0 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-15

Уровень наполнения: 750 см

Дата отбора пробы: 01.03.2021

Дата проведения испытаний: 01.03.2021

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 01.03.2021 № 1007

Сертификат соответствия № РОСС RU.НП02.Н00129

Срок действия - по 26.08.2022



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501-78	61-90 не менее 20	72 20
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 47	48
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505-75	не менее 55 не менее 3,5	94 4,0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше -15	-16
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	286
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	5
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,8

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90

**соответствует требованиям:**

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

**Дополнительная информация:**

область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 1 года со дня изготовления;

паспорт безопасности № 00135645.02.40820.

МП

Лаборант химического анализа (старший по смене)

Дата выдачи паспорта 01.03.2021

 Марданова Э.С.

